

Premium Hardwax Oil +

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichem Ausdruck..

- Erhöhte Wasserbeständigkeit.
- Trocknet natürlich matt auf.
- Einfacher Auftrag mit der Rolle.
- Schnelltrocknend.
- Gutes Eindringvermögen, elastischer Film.
- Betont die Holzmaserung, warmes Farbbild.
- Erhältliche Granzgrade (60°): ultramatt (<10*), seidenmatt (15-20°)*

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet zur Grundbehandlung abgeschliffener Holz- und Parkettfußböden sowie für Korkböden und OSB-Platten.

3 ANWENDUNG

Gut aufrühren. Eventuell gebildete Haut vor Verarbeitung absieben. Das Öl mit der Ölrolle mehrfach Nass-in-Nass dünn kräftig in das Holz einarbeiten. Das Öl nicht antrocknen lassen, damit Überlappungsmarkierungen vermieden werden. Den ersten Auftrag min. 6 Std. trocknen lassen. Bei Trocknungszeiten von mehr als 48 Std. vor dem Zweitauftrag einen Mattierungsschliff (Schleifgitter min. 180er Korn) durchführen, die erste Schicht darf dabei nicht durchgeschliffen werden. Dann den Zweitauftrag mit der Ölrolle vornehmen. Dabei zügig in Maserungsrichtung gleichmäßig und dünn ausrollen. Immer nass-in-nass arbeiten.

Hinweise:

- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- Für die Verfugung während des Grundschliffs empfehlen wir strato fill 101.
- Bei Weich- und Tropenhölzern können Harzaustritte und Inhaltsstoffe zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen. Wir empfehlen vor Einsatz auf Exoten-, Bunt- und unbekannten Holzarten eine geeignete Testfläche (min. 1 qm) gemäß Gebrauchsanleitung anzulegen.
- Bei Auftrag und Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen, jedoch Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden und die Oberfläche vor Staub schützen. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. Die Arbeit auf der Seite des Haupt-Lichteinfalls (d.h. in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht weg arbeiten. Beim Rollauftrag Raumecken und schwer zugängliche Stellen, die nicht vollständig mit der Rolle zu bearbeiten sind, mit einem Flachpinsel dünn vorstreichen und unmittelbar im Anschluss weitest möglich überrollen.

4 VERBRAUCH

ca. 80-100 ml/m² (Reichweite: 10-12 m²/l) bei zwei Aufträgen. Bei grobem Schliff, stärkerem Fugenbild und stark

Premium Hardwax Oil +

saugendem Holz erhöhter Verbrauch möglich.

5 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 6 Stunden (bei 23 °C, 50% relativer Luftfeuchte und Luftbewegung). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden.*

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, schlechte Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltsstoffe können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

6 Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Ölaushärtung **Dr. Schutz Parkett&Kork Reiniger** zur Reinigung und **Dr. Schutz Premium Hardwax Pflege** zur Pflege verwenden.

7 LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Anbruchgebinde können eine Haut bilden, vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

8 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: modifiziertes Sonnenblumenöl, Carnaubawachs, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Kieselsäuren, bleifreie Trockenstoffe, Additive.

voc (g/l) <450 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(500)500 / Giscod: Ö60

ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

9 BESONDERE HINWEISE

- Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen
- Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften.
- Geölte Oberflächen zeigen ein arttypisches Gilbungsverhalten. Dieses kann insbesondere bei weißlich pigmentierten Untergründen und bei Lichtabdeckungen zu Auffälligkeiten führen.
- *Alle quantitativen Angaben unter Laborbedingungen. Baustellenbedingungen können abweichen und

Premium Hardwax Oil +

veränderte Ergebnisse begründen.

10

QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.